



RASANTE FINE A BASE CEMENTIZIA BICOMPONENTE PER RIVESTIMENTI DECORATIVI



FACENTE PARTE DEL SISTEMA MINIRASEX



- Non teme l'umidità
- Bassi spessori 1-3 mm
- Assenza di odori
- Ricopertura in aderenza su piastrelle senza demolizioni
- Rapidità di esecuzione da 2 a 3 mani sovrapposte
finiture comprese (protezione con resine o cere) nelle 12 ore
- Rivestimenti continui privi di fughe e fessure
- Finiture naturali





MINIRASEX FINE

RASANTE FINE A BASE CEMENTIZIA
BICOMPONENTE PER RIVESTIMENTI DECORATIVI

DESCRIZIONE

E' un premiscelato a base di cementi fini, bicomponente che permette di ottenere rivestimenti lisci e uniformi. Le sue caratteristiche fisicomeccaniche permettono di realizzare rivestimenti a basso spessore continui e con elevate resistenze all'abrasione. Utilizzabile anche su superfici verticali. MINIRASEX FINE è lo strato di finitura che compone il Sistema Minirasex.

CAMPI DI IMPIEGO

MINIRASEX FINE è versatile e di facile applicazione. Applicabile direttamente su superfici mineraliche, assorbenti e non assorbenti preventivamente preparate permette di ottenere pavimentazioni e rivestimenti ad alto effetto decorativo per:

- negozi e showroom
- edilizia privata e residenziale
- centri benessere
- laboratori
- bar e ristoranti
- in generale in tutti quei casi in cui sia richiesto un effetto nuvolato o spatolato.

VANTAGGI

- Le superfici rivestite con MINIRASEX FINE sono a bassissimo spessore, continue, monolitiche e ad elevato effetto decorativo
- MINIRASEX FINE è colorabile con i toner colori secondo la nostra cartella colori
- Privo di odori



MODALITA' DI APPLICAZIONE Preparazione del supporto

Le superfici devono essere piane, pulite, esenti da polvere, olio, grasso, fango, parti friabili, verniciature e comunque da ciò che possa nuocere all'adesione. Le superfici dovranno essere idoneamente preparate con lo strato di base MINIRASEX (vedi scheda tecnica specifica).

Preparazione della miscela

MINIRASEX FINE è fornito in confezioni predosate. Se richiesta aggiungere la colorazione necessaria (toner colore) essenzialmente nel comp. B (parte liquida) e agitare molto bene. Versare lentamente sotto agitazione il comp. B nel comp. A e continuare fino ad omogenizzazione, aggiustare la densità con piccole aggiunte d'acqua ed applicare a spatola liscia. Il rapporto di miscelazione tra i due componenti in peso è di 17 : 5. Nel caso di applicazione a due mani carteggiare con carta vetro fine tra una mano e l'altra.

FINITURA

MINIRASEX FINE, nel sistema MINIRASEX, può essere finito con vari tipi di agenti impregnanti.

Come finitura opaca o lucida, consigliamo la verniciatura con VERNILUX POL TRO / TRL trasparente. Oppure col prodotto ibrido e dalle elevate resistenze HYBRID n-coat. In ogni caso si consiglia di trattare la superficie con cera protettiva, come la nostra APSEWAX..

CONFEZIONI

componente A = tanica da 17 kg
componente B = tanica da 5 kg

CONSUMO

0,3 kg/m² per mm di spessore.

SPESSORE

circa 200 microns



MINIRASEX FINE

RASANTE FINE A BASE CEMENTIZIA
BICOMPONENTE PER RIVESTIMENTI DECORATIVI

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO		
	Comp. A	Comp. B
Aspetto	polvere	liquido
Colore	bianco	bianco
Peso Specifico (g/cm ³)	1,9	1,01
Viscosità a + 23 °C (mPa·s)	-	150
Conservazione	12 mesi se conservato in modo adeguato negli imballi originali e in luogo asciutto e in assenza di umidità	
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE	Irritante. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Salute Sicurezza Avvertimenti" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza	

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)	
Rapporto di miscelazione	A : B = 17 : 5
Colore dell'impasto (escluso toner colore)	bianco / grigio
Peso Specifico dell'impasto (g/cm ³)	1,95 (A+B)
Temperatura di applicazione	da +8°C a +35°C
Consistenza della miscela	pasta
Tempo di lavorabilità a +20°C	30 min.
Tempo di essiccazione al tatto	ca 2-4 ore
Tempo di attesa tra la prima e la seconda mano	4-6 ore
Pedonabilità	12 / 24 ore
Tempo di presa finale	7 gg

RESISTENZE MECCANICHE			
Caratteristica prestazionale	Metodo di prova	Prestazioni del prodotto	
Resistenza a flessione	ASTM D 790	28 gg	11-13 MPa
Resistenza a compressione	ASTM D 695	28 gg	28-35 MPa





MINIRASEX FINE

RASANTE FINE A BASE CEMENTIZIA
BICOMPONENTE PER RIVESTIMENTI DECORATIVI

PULIZIA

Le attrezzature impiegate per la preparazione e l'applicazione del MINIRASEX FINE devono essere pulite subito dopo l'utilizzo con acqua, meglio se tiepida.

STOCCAGGIO

12 mesi negli imballi originali non aperti, MINIRASEX FINE deve essere immagazzinato in un ambiente fresco e asciutto.

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO



www.apsebg.it

SALUTE E SICUREZZA AVVERTIMENTI

RISCHI

Irritante per gli occhi e per la cute
Irritante per i polmoni

PRECAUZIONI DI IMPIEGO

Tenere fuori dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi. Indossare occhiali protettivi adatti. Evitare prolungati e ripetuti contatti con la cute. Usare guanti adatti. Indossare indumenti protettivi. Evitare l'inalazione della polvere. In caso di ventilazione insufficiente, usare attrezzatura respiratoria adatta. Lavare gli indumenti sporchi prima di riutilizzarli.

PRIMO SOCCORSO

Lavare bene la cute esposta al contatto con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua. Per difficoltà respiratorie, spostare la persona all'aria fresca.

SMALTIMENTO

Smaltire in discarica nel rispetto delle leggi locali

