Scheda Tecnica n.192 - Rev. 05/2016- iTA

APSEPRIMER CS

IMPREGNANTE EPOSSIDICO A BASSA VISCOSITA' CON SOLVENTE PROMOTORE DI ADESIONE PER FINITURE EPOSSIDICHE E POLIURETANICHE

CARATTERISTICHE

- Spiccate capacità di penetrazione nei comuni materiali da costruzione disgregati.
- Conferisce ai materiali trattati resistenze meccaniche difficilmente ottenibili con altri trattamenti.
- Penetra per molto tempo dopo l'applicazione riuscendo a raggiungere profondità di consolidamento ragguardevoli.
- Bassissima tendenza a formare pellicola superficiale.
- La maggior parte dei materiali trattati non subisce variazioni di aspetto dopo il trattamento.
- Si consiglia di effettuare una prova preliminare.
- Buona resistenza agli agenti atmosferici e alle radiazioni solari.
- Non altera in modo significativo la le proprietà traspiranti del materiale trattato.
- Applicabile da + 8°C a + 32°C (è consigliabile non applicare a temperature superiori).
- Temperatura di lavoro da –30°C a +80°C.

CAMPI D'IMPIEGO

Prodotto adatto per consolidare molti materiali da costruzione compreso il calcestruzzo.
Conferisce ai materiali trattati resistenza meccaniche che difficilmente sarebbero ottenibili con altri trattamenti.

APPLICAZIONE

Prodotto a due componenti da miscelare al momento dell'uso. Applicabile a pennello o preferibilmente a spruzzo air-less.
Le superfici da trattare devono essere asciutte e soprattutto pulite, eventuali residui di sporcizia impedirebbero il corretto assorbimento del prodotto e fisserebbero le eventuali macchie in modo permanente. L'applicazione deve essere realizzata ripassando più volte sullo stesso punto in modo da lasciare il tempo al prodotto di penetrare, dato che la velocità di assorbimento è funzione della temperatura e del tipo di porosità del supporto.

In caso di trattamento di superfici che successivamente saranno rivestite con altri trattamenti, è necessario assicurarsi che il prodotto sia penetrato per lo spessore voluto ed evitare eccessi di consolidante che lascerebbero la superficie lucida e quindi non idonea a ricevere direttamente altri trattamenti. In questi casi l'eccesso può essere rimosso con solvente o se il prodotto è indurito a mezzo carteggiatura.

Il prodotto applicato non modifica la classe di reazione al fuoco del calcestruzzo. La perdita delle caratteristiche apportate dal prodotto verrebbe inficiata esclusivamente se la temperatura di tutta la pavimentazione o comunque del supporto trattatosuperasse la temperatura di lavoro del prodotto.

DATI TECNICI

Colore	Trasparente
Viscosità	4 ± 2 mPa s
Peso specifico	0,92 ± 0,05 g/cm3
Rapporti di catalisi	100 Comp A 100 Comp B
Vita utile a 25°C	5 ore
Consumo	Da 60 a 80gr/m2 dipende dalla profondità di impregnazione e dal tipo di porosità del supporto
Sostanza attiva	33 %
Inizio consolidamento	24 : 48 ore
Indurimento completo	7 giorni

APSEPRIMER CS

IMPREGNANTE EPOSSIDICO A BASSA VISCOSITà CON SOLVENTE
PROMOTORE DI ADESIONE PER FINITURE
EPOSSIDICHE E POLIURETANICHE

CONFEZIONI:

COMPONENTE A: latta da 8 KG
COMPONENTE A: latta da 8 KG

Il prodotto contiene solvente, è necessario quindi prendere precauzioni durante l'applicazione per eliminare potenziali pericoli d'incendio, soprattutto se applicato in luogo non aperto.
Se applicato a spruzzo è indispensabile proteggere le vie respiratorie mediante idonee maschere.

Prima dell'applicazione consultare la scheda di sicurezza del prodotto.

SALUTE E SICUREZZA

AVVERTIMENTI RISCHI

Irritante per gli occhi e per la cute Irritante per i polmoni

PRECAUZIONI di IMPIEGO

Tenere fuori dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi . Indossare occhiali protettivi adatti. Evitare prolungati e ripetuti contatti con la cute. Usare guanti adatti. Indossare indumenti protettivi. Indossare mascherine idonee. Evitare l'inalazione dei vapori. In caso di ventilazione insufficiente, usare attrezzatura respiratoria adatta. Lavare gli indumenti sporchi prima di riutilizzarli.

PRIMO SOCCORSO

Lavare bene la cute esposta al contatto con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua . Per difficoltà respiratorie, spostare la persona all'aria fresca.

SMALTIMENTO

Smaltire in discarica nel rispetto delle leggi locali.

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO

www.apsebg.it