SCHEDA TECNICA N. 128 - REV. 05/2017 - ITA

MARMOR top

INDURENTE A BASE DI QUARZO, MARMO, GRANITI, COCCIO PESTO...DA LEVIGARE

DESCRIZIONE

MARMOR è un composto pronto all'uso di Marmi, graniti e o coccio pesto e di quarzo per ottenere un rivestimento ,Levigabile,con un ottimo effetto estetico, con buona resistenza sia all'urto che all'usura.

E' disponibile in diverse colorazioni.

CAMPI DI IMPIEGO

I principali campi di impiego sono:

- Casolari antichi
- Vecchie cascine
- Ristoranti
- Musei
- Aree di ristoro
- Case padronali d'epoca
- Fiere ed Aree Espositive
- Stazioni aeroportuali
- Uffici
- Ingressi di Alberghi
- Capannoni con destinazione commerciale

Questo prodotto è particolarmente consigliato dove è richiesta una buona resistenza meccanica, ottimo effetto estetico, facilita' di pulizia, avere grandi riquadri. Possibilita' di inserire vetri e o Madreperla o altro.

NOTE IMPORTANTI

- Non applicare MARMOR TOP all'esterno;
- La temperatura di applicazione deve essere compresa tra +4°C a +32°C;
- Evitare, se possibile, l'uso di antievaporanti all'acqua;
- Levigare con acqua e Portare a lucidatura;
- Proteggere con Metalcril 12 in due mani.

CONSUMO

Consumo con applicazione fresco su fresco:
da 20 kg a 25 kg/m²

VANTAGGI

• Gli aggregati di diverse dimensioni e natura , permettono di ottenere dei buoni effetti cromatici.

• Il giusto dosaggio degli inerti e delle relative aggiunte, conferiscono al prodotto finale doti di notevole malleabilità e di buona resistenza sia ai colpi superficiali che alla abrasione.

• Risponde ai requisiti definiti nella normativa UNI EN 13813 ("Materiali per massetti cementizi per utilizzo all'interno di edifici") CONSUMO

MATURAZIONE

E' essenziale attenersi ai tempi di stagionatura prima che il pavimento sia messo in esercizio.
Tempi di stagionatura:

- Traffico pedonabile 7 giorni
- Traffico leggero 14 giorni (inizio levigatura)
- In servizio (muletti) 28 giorni



SCHEDA TECNICA N. 128 - REV. 05/2017 - ITA

MARMOR top

INDURENTE A BASE DI QUARZO, MARMO, GRANITI, COCCIO PESTO...DA LEVIGARE

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO	
Consistenza	polvere e granuli
Colore	grigio, rosso, verde, tabacco (per altri colori vedi tabella)
Peso Specifico (g/cm³)	2,0
Conservazione	2 mesi, ai fini della direttiva sul contenuto di cromo esavalente. Fino a 12 mesi se conservato in modo adeguato negli imballi originali e in luogo asciutto e in assenza di umidità
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE	Prima dell'uso consultare il paragrafo “Salute Sicurezza Avvertimenti” e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE	
Colore quarzi (al naturale)	bianco - giallo grigio e altro
Origine	Diverse Italiane
Granulometria (mm)	0,50 - 1 - 2 - 3 - 5 - 8
Perdita al fuoco (PAF)	0,2%
Durezza scala Mohs	6° - 7°

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)	
Rapporto di miscelazione	Monocomponente pronto all'uso
Tempo di lavorabilità a +20°C	35 min.
Temperatura di applicazione	da +4°C a +32°C
Tempo di presa	60 min.
Pedonabilità	24-36 heures

RESISTENZE MECCANICHE				
PROVE	**Metodo di prova**		**Prestazioni del prodotto**	
Resistenza alla compressione	UNI EN 13892/2	5 < N/mm² < 80 28 gg	28 gg	44,01 N/mm²
Resistenza alla flessione	UNI EN 13892/2	1 < N/mm² < 50 28 gg	28 gg	6.51 N/mm²
Resistenza all'abrasione Böhme	UNI EN 13892/3		28 gg	8,3-8,8 A9
Resistenza all'abrasione Wheel	UNI EN 1339/G		28 gg	L. 18,80 H

SCHEDA TECNICA N. 128 - REV. 05/2017 - ITA

MARMOR top

INDURENTE A BASE DI QUARZO, MARMO, GRANITI, COCCIO PESTO...DA LEVIGARE

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Qualità del calcestruzzo

Il getto di calcestruzzo deve essere formulato con un aggregato idoneo per ottenere il risultato desiderato. L'aria contenuta/inglobata nel calcestruzzo deve essere inferiore al 3%.

Raggiunta la pedonabilita', si elicottera il Calcestruzzo e poi si applica la miscela di Marmor top, nello spessore desiderato.

• Per ottenere una superficie dura e liscia usare un elicottero con pale di finitura. Per ottenere una buona lisciatura su colori chiari usare pale in teflon.

CONFEZIONI

Sacchi di carta politenata
da 33 kg
Su richiesta, sacchi da 25 kg

SCHEDA TECNICA N. 128 - REV. 05/2017 - ITA

MARMOR top

INDURENTE A BASE DI QUARZO, MARMO, GRANITI, COCCIO PESTO...DA LEVIGARE

STOCCAGGIO

Durata di 2 mesi, ai fini della direttiva sul contenuto di cromo esavalente. Fino a 12 mesi se conservato in modo adeguato negli imballi originali e in luogo asciutto e in assenza di umidità.

SALUTE E SICUREZZA AVVERTIMENTI

RISCHI

Irritante per gli occhi e per la cute
Irritante per i polmoni

PRECAUZIONI DI IMPIEGO

Tenere fuori dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi.
Indossare occhiali protettivi adatti. Evitare prolungati e ripetuti contatti con la cute. Usare guanti adatti. Indossare indumenti protettivi.
Evitare l'inalazione della polvere.
In caso di ventilazione insufficiente, usare attrezzatura respiratoria adatta. Lavare gli indumenti sporchi prima di riutilizzarli.

PRIMO SOCCORSO

Lavare bene la cute esposta al contatto con acqua e sapone. In caso di contatto
con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua. Per difficoltà respiratorie, spostare la persona all'aria fresca.

SMALTIMENTO

Smaltire gli imballi e gli eventuali residui in discariche autorizzate nel rispetto delle leggi locali vigenti.



V&V srl

via Genova 20, 24040 Ciserano (BG)

13

EN 13813 CT-C40-F6-A9

INDURENTE A BASE DI QUARZO, MARMO, GRANITI, COCCIO PESTO...DA LEVIGARE

Reazione al fuoco:	**A2**
Rilascio di sostanze corrosive:	**CT**
Permeabilità all'acqua:	**NPD**
Permeabilità al vapore acqueo:	**NPD**
Resistenza alla compressione:	**C40**
Resistenza alla flessione:	**F6**
Resistenza all'usura:	**A9**
Isolamento al suono:	**NPD**
Assorbimento del suono:	**NPD**
Resistenza termica:	**NPD**
Resistenza chimica:	**NPD**
Sostanze pericolose :	**VEDI SCHEDA DI SICUREZZA**

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO

www.apsebg.it

© 2017 V&V srl - Via Genova, 20 - 24040 Ciserano (BG) Italia - Tel. +39 035 882350 - Tutti i diritti sono riservati, riproduzione vietata. Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative. V&V srl si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.