



DECOQUARZ verticale

INDURENTE PER SUPERFICI
VERTICALI STAMPATE

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Pulire da polveri, oli, pitture, incrostazioni e muffa.

Il supporto non deve essere molto asciutto. E' necessario inumidire la superficie aspettando che l'umidità venga assorbita.

Non applicare DECOQUARZ sulla superficie saturata. Usare il primer APSECOL BETON

Miscelazione

- DECOQUARZ deve essere miscelato con 15-18% acqua pulita in una bottoniera per garantire una miscela ottimale.
- Aggiungere APSECOL BETON al 5-8 % per incrementare notevolmente l'adesione al supporto.
- Prima di applicare, assicurarsi che la miscela sia corretta e omogenea.
- DECOQUARZ deve essere applicato entro 3 ore. Lasciare riposare 5-10 minuti per permettere agli additivi di dissolversi.
- Applicare il prodotto sul supporto verticale con la spatola per una spessore di 10-12 mm fino ad un massimo di 15 mm.
- Una volta lisciata con spatola possono essere eseguiti vari tipi di finitura o stampati.
- Usare l'agente distaccante DECOSTAMP polvere o liquido per stampare le superfici.
- DECOSTAMP polvere è formulato con carbonati ossidi di ferro naturali e sintetici resistenti ai raggi UV e altri additivi garantiscono l'ottenimento di un prodotto omogeneo e altamente qualitativo
- DECOSTAMP liquido, pronto all'uso è un premiscelato, studiato appositamente per una facile applicazione a spruzzo o pennello con gli stampi stilizzati per creare adeguate e stilizzate superfici,
- E' compatibile a trattamenti di colorazione e sfumature a base acido e a base acqua
- La temperatura del supporto non deve essere meno di 5°C e non oltre 30°C.
- E' essenziale riportare/tagliare i giunti strutturali presenti nel rivestimento.

Finitura

Completare la lucidatura, quindi effettuare il trattamento di impregnante protettivo METALCRIL 20 e/o METALCRIL 35 e applicare la cera APSEWAX.

Consigli

Per un migliore risultato di durata nel tempo, si deve trattare il rivestimento con METALCRIL 20 o METALCRIL 35 (vedi scheda tecnica). E' un prodotto liquido, monocomponente, a bassa viscosità, che penetra profondamente per assorbimento capillare nei manufatti in cemento.

Contiene speciali polimeri termoplastici che esplicano un'azione consolidante, idrofobizzante e protettiva nei confronti dei materiali trattati. Il prodotto è pronto all'uso, non necessita di alcuna diluizione.

Successivamente le superfici possono essere trattate con la cera APSEWAX (vedi scheda tecnica). Miscela trasparente di emulsioni acriliche ad alto peso molecolare e cerose, con elevato grado di lucentezza autolucidante. APSEWAX è stata studiata per la sigillatura e protezione di pavimenti e rivestimenti.

CONFEZIONI



Sacchi di carta politenata da 25 kg

STOCCAGGIO

Durata di 12 mesi, se conservato in modo adeguato negli imballi originali e in luogo asciutto e in assenza di umidità



DECOQUARZ verticale

INDURENTE PER SUPERFICI
VERTICALI STAMPATE

SALUTE E SICUREZZA AVVERTIMENTI

RISCHI

Irritante per gli occhi e per la cute

Irritante per i polmoni

PRECAUZIONI DI IMPIEGO

Tenere fuori dalla portata dei bambini

Evitare il contatto con gli occhi . Indossare occhiali protettivi adatti.

Evitare prolungati e ripetuti contatti con la cute. Usare guanti adatti. Indossare indumenti protettivi. Evitare l'inalazione della polvere. In caso di ventilazione insufficiente, usare attrezzatura respiratoria adatta.

Lavare gli indumenti sporchi prima di riutilizzarli.

PRIMO SOCCORSO

Lavare bene la cute esposta al contatto con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua . Per difficoltà respiratorie, spostare la persona all'aria fresca.

SMALTIMENTO

Smaltire in discarica nel rispetto delle leggi locali

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO



www.apsebg.it

