Scheda Tecnica n. 136 - Rev. 3 - 05/17 ITA

RASEX

RASANTE FIBRORINFORZATO IN CALCESTRUZZO

CARATTERISTICHE
RASEX è una malta per rasatura pronta all'uso, esente da cloruri, composta da cementi selezionati, sabbie quarzifere d'altissima qualità, da speciali resine sintetiche e particolari microfibre.

CAMPO D'APPLICAZIONE
RASEX viene utilizzato per rasature, regolarizzazioni su superfici in calcestruzzo, intonaci e murature.

AZIONE
RASEX è un prodotto pronto per l'uso, con la sola aggiunta d'acqua, fino ad ottenere una malta di facile impiego.
Le speciali resine ed i polimeri organici contenuti nel RASEX, migliorano considerevolmente le capacità di ritenzione dell'acqua d'impasto per cui si ottengono malte ove è diminuito il rischio di fessurazioni e che hanno un elevato potere d' aderenza al supporto.
Dopo l'indurimento, RASEX è impermeabile all'acqua, resistente agli agenti atmosferici ed al gelo. Non contiene cloruri od altri sali che possono causare corrosione od efflorescenze.

PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE
Il supporto dev'essere pulito, solido e privo di qualsiasi sostanza estranea. Residui d' olio, grassi, parti inconsistenti, ecc. vanno accuratamente rimossi.
Prima dell'applicazione di RASEX, le superfici devono essere saturate con acqua limpida.

METODO D'APPLICAZIONE
In un adatto recipiente viene versata la quantità d'acqua necessaria, alla quale, sotto continua agitazione, si aggiunge lentamente RASEX, fino ad ottenere una malta omogenea, senza grumi, a consistenza plastica.

Il rapporto di miscela in volume è costituito da 1 parte d'acqua e da 3-4 parti di RASEX. La malta si applica con i normali attrezzi quale spatola americana, cazzuola, ecc. In caso di impiego di RASEX su ampie superfici, l'applicazione deve essere effettuata in diversi strati, proteggendoli da un'essicazione troppo rapida con adeguate misure.

CONSUMO
RASEX: Kg 1,7 mq./mm. di spessore

MAGAZZINAGGIO
RASEX nelle confezioni originali immagazzinate al fresco e all'asciutto, è conservabile per 6 mesi. I sacchi aperti devono essere subito chiusi ermeticamente.

CONFEZIONI
RASEX viene fornito in sacchi da Kg 25.

DATI TECNICI

- Aspetto: polvere
- Colore: grigio
- Peso specifico del prodotto in polvere: 1,4 kg./l.
- Peso specifico della malta: 1,7 kg./l.
- Sensibilità dell'umidità: leggermente igroscopico
- Temperatura d'applicazione: da + 5° a + 35° C
- Tempi di presa (20°): 30/40 minuti a 20°C
- Effetto fisiologico: come il cemento

Le informazioni contenute nella presente sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni d' impiego sotto il nostr o controllo.

Scheda Tecnica n. 136 - Rev. 3 - 05/17 ITA

RASEX

RASANTE FIBRORINFORZATO IN CALCESTRUZZO



V&V srl

via Genova 20, 24040 Ciserano (BG)

13

EN 13813 CT-C40-F10-A9

RASANTE FIBRORINFORZATO
IN CALCESTRUZZO

Reazione al fuoco:	**A2**
Rilascio di sostanze corrosive:	**CT**
Permeabilità all'acqua:	**NPD**
Permeabilità al vapore acqueo:	**NPD**
Resistenza alla compressione:	**C40**
Resistenza alla flessione:	**F10**
Resistenza all'usura:	**A9**
Isolamento al suono:	**NPD**
Assorbimento del suono:	**NPD**
Resistenza termica:	**NPD**
Resistenza chimica:	**NPD**
Sostanze pericolose :	**VEDI SCHEDA DI SICUREZZA**

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO

www.apsebg.it

© 2015 APSE V&V srl - Via Genova, 20 - 24040 Ciserano (BG) Italia - Tel. +39 035 882350 - Tutti i diritti sono riservati, riproduzione vietata. Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non possono in nessun caso implicare una garanzia da parte nostra, né responsabilità circa l'utilizzazione dei nostri prodotti, non essendo le condizioni di impiego sotto il nostro controllo. Si raccomanda, prima dell'utilizzo del prodotto, di effettuare prove pratiche che ne confermino l'idoneità per l'uso previsto, nelle reali condizioni operative. V&V srl si riserva di modificare caratteristiche tecniche, descrizioni e illustrazioni in qualsiasi momento.