Scheda Tecnica n. 201 - Rev. 09/2020

ANCOR 10 MONO

MALTA PREDOSATA PER RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO

DESCRIZIONE
ANCOR 10 MONO è una malta cementizia acrilica monocomponente di qualità costante e controllata, costituita da una
miscela di resina, alcali diluiti, leganti idraulici e sabbia di quarzo fine.

CAMPO D'APPLICAZIONE
ANCOR 10 MONO è particolarmente impiegato per la stuccatura ed il livellamento di superfici irregolari, per il riempimento di nidi di ghiaia, per la preparazione alla verniciatura delle superfici.

PROPRIETA'
Dopo la miscela, si ottiene una massa plastica, tixotropica, facilmente applicabile con spatola, cazzuola, frattazzo, anche su superfici verticali.
Il contenuto di polimeri finissimi garantisce un perfetto ancoraggio ed un'ottima adesione al supporto.
L'aumentata capacità di ritenzione dell'acqua d'impasto, riduce il rischio di formazione di fessure da ritiro. ANCOR 10 MONO ha anche una buona resistenza alla compressione ed alla flessione.
Non contiene cloruri od altri sali corrosivi che possono causare efflorescenza.

STATO DEL SUPORTO
La superficie da trattare deve essere sana, esente da polvere, ruggine, grasso, boiacca indurita, ecc.
I ferri d'armatura non sufficientemente protetti, dopo averli puliti, sono da trattare con APSECOL AIRLESS. Cavità con spessori superiori a mm. 5 sono da riempire prima con ANCOR TOP.

MODALITA' D'APPLICAZIONE
Le superfici porose quali calcestruzzo, mattoni, intonaci, murature, prima dell'applicazione, devono essere abbondantemente inumidite con acqua limpida.
La temperatura minima d'applicazione non deve essere inferiore a + 7°C.
Per ogni mano possono essere applicati strati fino ad uno spessore massimo di 5 mm.
In caso di forte vento o di temperature elevate, è necessario proteggere ANCOR 10 MONO da un'essicazione troppo rapida.

PULIZIA DEGLI ATTREZZI
Gli attrezzi del lavoro si puliscono con acqua. ANCOR 10 MONO indurito, è asportabile solo meccanicamente.

MAGAZZINAGGIO
Nelle confezioni originali, ermeticamente, chiuse, in luoghi freschi e asciutti, ANCOR 10 MONO si conserva per 12 mesi. Una volta gelato è inultilizzabile.

POT LIFE
La lavorabilità di ANCOR 10 MONO dipende dalla temperatura:

- ca. 1 ora a 20° C.
- ca. 25 minuti a 30°C.

Volendo aumentare il tempo di lavorabilità, si può aggiungere una piccola quantità di acqua (max 2%). Nella fase di inizio presa è possibile rifinire la superficie bagnando l'attrezzo in acqua limpida.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA ED APPLICAZIONE
In idoneo recipiente si versa il ANCOR 10 MONO mono e quindi si aggiunge lentamente l'acqua, mescolando con un agitatore a bassa velocità, fino ad ottenere una massa omogenea e senza grumi.
In caso di riparazione di superficie estese, chiusura di nidi di ghiaia o nella installazione di pannelli isolanti, occorre ridurre la quantità di acqua di almeno il 10%.
ANCOR 10 MONO si applica sulla superficie precedentemente preparata mediante spatola o frattazzo. Per superfici di piccola dimensione ANCOR 10 MONO può essere applicato anche a pennello. In funzione della finitura desiderata, è possibile eseguire un trattamento superficiale, subito dopo la posa, con frattazzo di spugna, spatola, ecc.

CONSUMO
CIRCA KG. 2 /mq. / mm.

CURING
Durante la fasi di indurimento ed in presenza di vento, di sole, temperatura elevata, ecc. le superfici ripristinate con ANCOR 10 MONO vanno adeguatamente protette per impedire un'essicazione troppo rapida.

CONFEZIONI
Componente A: bag da 5 Kg
Componente B: bag da 25 Kg

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO

www.apsebg.it

Scheda Tecnica n. 201 - Rev. 01/2018

ANCOR 10 MONO

MALTA PREDOSATA PER RASATURA
DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO

DATI TECNIICI		
Aspetto		polvere
Colore		grigio
Peso specifico		/////
Peso specifico apparente		1,25 kg./l.
Resistenza alle temperature		fino a -50°C
Temperature di impiego		non inferiore a + 7°C
Rapporto di miscela peso		1 : 0,200
Peso specifico della miscela		2,0 kg.
Resistenza alla compressione		ca.600 kg/cmq. (60Mpa)
Resistenza alla flessione		ca. 130 kg./cmq. (13 Mpa)
Resistenza alla rottura		30 kg./cmq. (frattura nel cls)
Azione fisiologica	neutro	come il cemento
Classe di tossicità	non tossico	non tossico

CE

V&V srl

via Genova 20, 24040 Ciserano (BG)

13

EN 13813 CT-C40-F10-A9

MALTA PREDOSATA PER RASATURA DI SUPERFICI IN CALCESTRUZZO

Reazione al fuoco:	**A2**
Rilascio di sostanze corrosive:	**CT**
Permeabilità all'acqua:	**NPD**
Permeabilità al vapore acqueo:	**NPD**
Resistenza alla compressione:	**C40**
Resistenza alla flessione:	**F10**
Resistenza all'usura:	**A9**
Isolamento al suono:	**NPD**
Assorbimento del suono:	**NPD**
Resistenza termica:	**NPD**
Resistenza chimica:	**NPD**
Sostanze pericolose :	**VEDI SCHEDA DI SICUREZZA**

I dati sopra riportati sono informazioni ottenute in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed esperienze di ricerca. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la APSE V&V.
Le informazioni riportate non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La APSE V&V si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente, il tutto sotto la continua verifica dei dati in funzione alle nuove Normative vigenti ed il nostro sistema di gestione ISO 9001.