

METALCRIL 6J



Applicazione a spruzzo



**PROTETTIVO E IDROREPELENTE
NON INGIALLENTE PER SUPERFICI
POCO POROSE E PIETRA
CON EFFETTO SATINATO**



Monocomponente
Trasparente
Pronto All'uso
Facile da applicare anche a spruzzo
Antipolvere
Idrorepellente
Non ingiallente

**LINEA PROTETTIVI E IMPREGNANTI TRASPARENTI
CON FINITURA LUCIDA O OPACA**

Aspewax cera

Metalcrlil 20J e 35



MetalcrlilSO



Silicato/Litio





METALCRIL 6J

ROTETTIVO E IDROREPELLENTE PROTETTIVO NON INGIALLENTE E IDROREPELENTE PER SUPERFICI POCO POROSE E PIETRA CON EFFETTO SATINATO

DESCRIZIONE

METALCRIL 6J è un prodotto liquido, monocomponente, a bassa viscosità, che penetra per assorbimento capillare nei manufatti in cemento, pronto all'uso. METALCRIL 6J contiene speciali polimeri termoplastici ad alta temperatura di distorsione termica che esplicano azione consolidante, idrofobizzante e protettiva nei confronti dei materiali trattati, riducendo l'assorbimento di olii, acqua, sporco ecc. Il sottofondo trattato con METALCRIL 6J non mostra alcuna tendenza all'ingiallimento. E' resistente ai lavaggi, non risulta appiccicoso quindi con scarsa ritenzione dello sporco. Il film che si ottiene ha un grado di finitura semilucido. METALCRIL 6J è particolarmente indicato per trattamenti antipolvere su pavimentazioni industriali. METALCRIL 6J è utilizzabile anche come stagionante superficiale su calcestruzzo.



CAMPI DI IMPIEGO

METALCRIL 6J è un prodotto specifico per il consolidamento e la protezione dei manufatti in calcestruzzo. E' ottimo per il trattamento di pavimentazioni all'interno di locali tipo garage, magazzini, cantine, ecc. e di superfici all'aperto quali piazzali, parcheggi, viali, cortili, ecc.

Un notevole vantaggio applicativo di METALCRIL 6J è quello di consentire l'applicazione del trattamento protettivo antipolvere anche su superfici cementizie non ancora completamente indurite. METALCRIL 6J può essere applicato già 8 ore dopo la realizzazione del manufatto cementizio (si consiglia comunque di effettuare prove preventive).

VANTAGGI

- Rende la Superficie Idrorepellente al 90%
- Resistente nel tempo ai raggi UV e all'umidità superficiale
- Buona resistenza meccanica
- Buona durezza superficiale

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Tutte le superfici devono essere perfettamente pulite ed asciutte, prive di polvere, grasso o parti in distacco. Il prodotto è pronto all'uso, non necessita di alcuna diluizione. Applicare il prodotto mediante rullo a pelo medio o a spruzzo, sia su superfici orizzontali che verticali. Incrociare le passate evitando l'accumulo di prodotto. Per ottenere un migliore effetto estetico, si consiglia di applicare il prodotto in due mani incrociando le passate. Applicare a temperature da +5°C a +35.

CONSUMO

Consumo indicativo di 100-120 g/m² (per mano) variabile in funzione delle caratteristiche del supporto su cui si applica e del metodo di applicazione. Consigliata l'applicazione in due mani. Superfici più ruvide e temperature più basse aumentano il consumo ed allungano i tempi di indurimento del materiale.





METALCRIL 6J

ROTETTIVO E IDROREPELLENTE PROTETTIVO NON INGIALLENTE E IDROREPELLENTE PER SUPERFICI POCO POROSE E PIETRA CON EFFETTO SATINATO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto	Liquido
Colore	Trasparente
Peso specifico (g/cm ³)	0,86
Temperatura d'esercizio	Da -20°C a +80°C
Resistenza agli agenti atmosferici	Ottima
Residuo secco (in peso)	circa 8-9%
Secco al tatto a +20°C	30 min
Tempo di attesa tra le mani a +20°C	2 ore
Tempo di pedonabilità a +20°C	24 ore
Conservazione	12 mesi se conservato in modo adeguato negli imballi originali e in luogo asciutto e in assenza di umidità
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE	Infiammabile, irritante. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Salute Sicurezza Avvertimenti" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza.

CONFEZIONI

Latte da 3 - 5 - 10 - 25 lt

STOCCAGGIO

12 mesi, se conservato in contenitori ben chiusi e in ambienti fresco ed asciutto e con temperatura compresa tra +5°C e +25°C.

PULIZIA

Le attrezzature impiegate per la preparazione e l'applicazione di METALCRIL 6 devono essere pulite immediatamente dopo l'utilizzo con il solvente PULISOL.

SALUTE E SICUREZZA AVVERTIMENTI

RISCHI

Irritante per gli occhi e per la cute
Irritante per i polmoni

PRECAUZIONI DI IMPIEGO

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Indossare occhiali protettivi adatti. Evitare prolungati e ripetuti contatti con la cute. Usare guanti adatti. Indossare indumenti protettivi. Lavare gli indumenti sporchi prima di riutilizzarli.

PRIMO SOCCORSO

Lavare bene la cute esposta al contatto con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Per difficoltà respiratorie, spostare la persona all'aria fresca.

SMALTIMENTO

Smaltire in discarica nel rispetto delle leggi locali.

I dati sopra riportati sono informazioni ottenute in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed esperienze di ricerca. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la APSE V&V. Le informazioni riportate non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.

Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La APSE V&V si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.

La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente, il tutto sotto la continua verifica dei dati in funzione alle nuove Normative vigenti ed il nostro sistema di gestione ISO 9001

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO



www.apsebg.it

