



APSEPOX 910

IMPREGNANTE EPOSSIDICO
IN DISPERSIONE

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO		
	Componente A	Componente B
Aspetto	liquido	liquido denso
Colore	trasparente	trasparente opalescente
Peso Specifico (g/cm ³)	1,10	1,03
Viscosità a + 23 °C (mPa·s)	800	2300

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)	
Rapporto di miscelazione	comp. A : comp. B = 1 : 2 parti in peso
Colore dell'impasto	trasparente opalescente
Peso Specifico dell'impasto (g/cm ³)	1,05 (A+B)
Consistenza della miscela	fluida densa
Tempo di lavorabilità a +20°C	120 min.
Temperatura minima di impiego	+8°C
Adesione al cls asciutto	> 2,5 MPa
Adesione al cls umido	> 1,5 MPa
Pedonabilità	24 ore
Indurimento completo	7 gg

CONFEZIONI

componente A = Latta da 3 kg
componente B = Secchiello da 6 kg

STOCCAGGIO

12 mesi, se conservato in contenitori originali, ben chiusi e in ambiente fresco ed asciutto.

PULIZIA

Le attrezzature impiegate per la preparazione e l'applicazione dei APSEPOX 910 devono essere pulite dopo l'utilizzo con acqua pulita.

SALUTE E SICUREZZA AVVERTIMENTI

RISCHI

Irritante per occhi, cute e polmoni

PRECAUZIONI DI IMPIEGO

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Indossare occhiali protettivi adatti. Evitare prolungati e ripetuti contatti con la cute. Usare guanti adatti. Indossare indumenti protettivi. Lavare gli indumenti sporchi prima di riutilizzarli.

PRIMO SOCCORSO

Lavare bene la cute esposta al contatto con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua.

SMALTIMENTO

Smaltire in discarica nel rispetto delle leggi locali