Scheda Tecnica n. 253 C - 403 R Rev. 09/2020

METALCRIL SO

IMPREGNANTE A BASE SOLVENTE, TRASPARENTE, MONOCOMPONENTE PER PAVIMENTI INDUSTRIALI IN CALCESTRUZZO

DESCRIZIONE

METALCRIL SO è un prodotto liquido, monocomponente, trasparente, a base solvente, a bassa viscosità, che penetra profondamente per assorbimento capillare nei manufatti in cemento.
Barriera antievaporante che impedisce la rapida evaporazione dell'acqua di impasto.
Efficace anche come trattamento antipolvere.
Contiene speciali polimeri termoplastici che esplicano azione consolidante, idrofobizzante e protettiva nei confronti dei materiali trattati.
Il prodotto è pronto all'uso, non necessita d'alcuna diluizione.



CAMPI DI IMPIEGO

METALCRIL SO è un prodotto specifico per il consolidamento e la protezione dei manufatti in calcestruzzo.
E' ottimo per il trattamento di pavimentazioni all'interno di locali tipo garage, magazzini, cantine, ecc. e di superficiall'aperto quali piazzali, parcheggi, viali, cortili, ecc.

VANTAGGI

- Il cemento trattato con METALCRIL SO non mostra alcuna tendenza all'ingiallimento, e ne aumenta la resistenza ai lavaggi.

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Preparazione e applicazione
Tutte le superfici devono essere perfettamente pulite ed asciutte, prive di polvere, grasso o parti in distacco.
Il prodotto è pronto all'uso, non necessita di alcuna diluizione.
Applicare il prodotto mediante rullo a pelo medio o a spruzzo, sia su superfici orizzontali che verticali.
Incrociare le passate evitando l'accumulo di prodotto.
Per ottenere un migliore effetto estetico, si consiglia di applicare il prodotto in due mani incrociando le passate.

CONSUMO

Consumo indicativo di 80-100 g/m^2 (per mano) variabile in funzione delle caratteristiche del supporto su cui si applica e del metodo di applicazione.
Consigliata l'applicazione in due mani.
Superfici più ruvide e temperature più basse aumentano il consumo ed allungano i tempi di indurimento del materiale.

CONFEZIONI

Latte da 25 L
Fusti da 200 L

STOCCAGGIO

12 mesi, se conservato in contenitori ben chiusi e in ambienti fresco ed asciutto e con temperatura compresa tra +5°C e +25°C.

PULIZIA

Le attrezzature impiegate per la preparazione e l'applicazione di METALCRIL SO devono essere pulite immediatamente dopo l'utilizzo con il solvente DILUCRIL.

Scheda Tecnica n. 253 C - 403 R Rev. 09/2020

METALCRIL SO

IMPREGNANTE A BASE SOLVENTE, TRASPARENTE, MONOCOMPONENTE PER PAVIMENTI INDUSTRIALI IN CALCESTRUZZO

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Aspetto	Liguido
Colore	Trasparente
Peso specifico (g/cm^3)	0,90
Temperatura d'esercizio	Da -20°C a +80°C
Resistenza agli agenti atmosferici	Ottima
Secco al tatto a +20°C	30 min
Tempo di attesa tra le mani a +20°C	2 ore
Tempo di pedonabilità a +20°C	24 ore
Conservazione	12 mesi se conservato in modo adeguato negli imballi originali e in luogo asciutto e in assenza di umidità
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE	Infiammabile, irritante. Prima dell'uso consultare il paragrafo "Salute Sicurezza Avvertimenti" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza.

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO

www.apsebg.it

SALUTE E SICUREZZA AVVERTIMENTI

RISCHI

Irritante per gli occhi e per la cute
Irritante per i polmoni

PRECAUZIONI DI IMPIEGO

Tenere fuori dalla portata dei bambini. Evitare il contatto con gli occhi. Indossare occhiali protettivi adatti. Evitare prolungati e ripetuti contatti con la cute. Usare guanti adatti. Indossare indumenti protettivi. Lavare gli indumenti sporchi prima di riutilizzarli.

PRIMO SOCCORSO

Lavare bene la cute esposta al contatto con acqua e sapone. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua pulita. Per difficoltà respiratorie, spostare la persona all'aria fresca.

SMALTIMENTO

Smaltire in discarica nel rispetto delle leggi locali.

I dati sopra riportati sono informazioni ottenute in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed esperienze di ricerca. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la APSE V&V.
Le informazioni riportate non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto.
Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La APSE V&V si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso.
La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente, il tutto sotto la continua verifica dei dati in funzione alle nuove

Normative vigenti ed il nostro sistema di gestione ISO 9001