



EPOX GRANIT STUCCO

MASTICE BICOMPONENTE POLIESTERE
PER STUCCARE, RIPARARE ED INCOLLARE
MARMO, PIETRA, AGGLOMERATI, TERRAZZO

CARATTERISTICHE DI MISCELAZIONE E MASSA INDURITA *

TEMPO DI MISCELAZIONE	1 minuto
TEMPO DI APPLICAZIONE (POT LIFE)	1 - 4 minuti
TEMPO DI GELIFICAZIONE (DOPO POT-LIFE)	5 - 7 minuti
COEFFICIENTE DI RITIRO	1,6%
TEMPERATURA DI DISTORSIONE	>80°C
RESISTENZA A TRAZIONE (ASTM D 638)	42MPa
MODULO ELASTICO A TRAZIONE	3000 mpA
ALLUNGAMENTO A ROTTURA	2,1%
RESISTENZA A FLESSIONE (ASTM D 790)	76 Mpa
MODULO ELASTICO A FLESSIONE	3090 MPa

* dati riferiti alla resina pura

IMPORTANTE Dato il diverso potere di assorbimento di ogni materiale e la differente composizione mineralogica degli stessi, per la stuccatura di pavimenti è necessario sempre effettuare un test preliminare sul posto, attendere almeno 24 ore dopo la carteggiatura del mastice e possibilmente procedere alla lucidatura stessa del campione. Il campione così effettuato potrà essere mostrato al committente per il gradimento. Nel caso il campione presentasse alonature attorno alla stuccatura, non procedere oltre per verificare, anche con la casa produttrice, il tipo di stuccatura più idoneo.

LIMITI DI RESPONSABILITA' Le informazioni fornite derivano da bibliografia o da ns. esperienze di laboratorio e devono intendersi come indicazioni di massima e non rappresentano garanzia formale.

**PRIMA DELL'APPLICAZIONE
EFFETTUARE UN TEST PRELIMINARE**

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE
SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO



www.apsebg.it

