



APSE

ACQUAPOL COLORATO

FINITURA POLIURETANICA ALL'ACQUA,
GIALLENTE,
COLORATA

DESCRIZIONE

ACQUAPOL COLORATO è una finitura poliuretanica all'acqua, bicomponente, non ingiallente colorata con effetto opaco o lucido. E' dotata di elevata resistenza all'abrasione e buona resistenza agli agenti chimici.

Gamma colori

Disponibile nei colori RAL e con i seguenti gradi di brillantezza

Finitura opaca : 20 gloss

Finitura lucida: 70 gloss



CAMPI DI IMPIEGO

ACQUAPOL COLORATO è particolarmente indicato per le seguenti applicazioni:

- trattamento antipolvere di pavimentazioni all'interno di locali tipo garage, magazzini, cantine, ecc.
- può essere utilizzato anche per il consolidamento e la protezione dei manufatti in cemento, pietra, cotto, granito, marmi ecc.
- finitura protettiva per pavimentazioni e rivestimenti con effetti decorativi
- finitura protettiva opaca su pavimentazioni autolivellanti
- finitura protettiva per pavimentazioni di natura cementizia, epossidica, poliuretanica.

VANTAGGI

- Le superfici trattate con ACQUAPOL COLORATO non mostrano alcuna

tendenza all'ingiallimento, sono resistenti all'abrasione ed al traffico veicolare

- Elevata adesione, resistenza all'usura e ed elevata durezza superficiale.
- Facile pulizia e manutenzione.
- Assenza di ingiallimento e resistenza ai raggi U.V.
- Applicabile da +5°C a +35°C

NOTE IMPORTANTI

- Non applicare direttamente su superfici molto assorbenti.
- Non applicare il prodotto in spessori elevati per mano

MODALITA' DI APPLICAZIONE

Preparazione del supporto

I sottofondi da rivestire devono essere sani, asciutti, privi di parti in fase di distacco, polvere, sporco, grassi, olio e qualsiasi altro materiale che possa pregiudicare l'adesione del prodotto al supporto. È sempre necessario, prima di eseguire il trattamento, effettuare un'accurata carteggiatura, seguita dall'aspirazione delle polveri di risulta.

Preparazione del prodotto

Prodotto a due componenti da miscelare al momento dell'uso.

Miscelare separatamente i due componenti quindi versare il contenuto del componente B nel componente A ed omogeneizzare il composto con mescolatore elettrico a basso numero di giri per alcuni minuti, sino a completa omogeneizzazione. Mescolare esclusivamente le quantità utilizzabili entro il tempo massimo di lavorabilità.

Qualora si desideri conferire a ACQUAPOL COLORATO un finitura antisdrucchiolo, è necessario aggiungere, sotto miscelazione continua, apposite cariche micrometriche estremamente resistenti all'usura in ragione del 5-10% in peso.





ACQUAPOL COLORATO



FINITURA POLIURETANICA ALL'ACQUA,
BICOMPONENTE, NON INGIALLENTI,
COLORATA

DATI TECNICI

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO		
	Componente A	Componente B
Aspetto	liquido	liquido
Colore	lattiginoso	colorato
Peso specifico (g/cm ³)	1,10	0,98
spessore film essiccato (due mani)	60 μm	
Viscosità a + 23 °C (mPa·s)	250	
Conservazione	12 mesi se conservato in modo adeguato negli imballi originali e in luogo asciutto e in assenza di umidità. Teme il gelo.	
Classificazione di pericolo secondo Direttiva 1999/45/CE	Il prodotto è esente da etichettatura di pericolosità. Prima dell'uso consultare il paragrafo "salute sicurezza Avvertimenti" e le informazioni riportate sulla confezione e sulla scheda di sicurezza.	

DATI APPLICATIVI (a +23°C e 50% U.R.)	
Rapporto di miscelazione (in peso)	comp.A:comp.B = 4,4 : 0,5 (2,2 : 1)
Colore dell'impasto	lattiginoso
Peso specifico dell'impasto (g/cm ³)	1,05
Consistenza della miscela	fluida
Tempo di lavorabilità a +20°C	1 ore
Temperatura di applicazione	da +8°C a +35°C
Tempo di inizio presa	2 ore
Pedonabilità	24 ore
Tempo di ricopertura massimo	+10°C < 48 h +20°C < 24 h
Resistenza all'abrasione Taber dopo 7 gg a +23°C (mola Cs 17, 1000 giri, 1000 g) (mg):	25





ACQUAPOL COLORATO

FINITURA POLIURETANICA ALL'ACQUA,
BICOMPONENTE, NON INGIALLENTE,
COLORATA

Applicazione del prodotto

Il prodotto miscelato può essere applicato utilizzando un rullo a pelo raso.

Per ottenere un migliore effetto estetico, si consiglia di applicare il prodotto in due mani incrociando le passate e avendo cura di non superare le dosi consigliate.

Applicare ACQUAPOL COLORATO non oltre le 48 ore a +20°C dall'applicazione dei rivestimenti epossidici e poliuretanic. Nel caso fosse necessario (prima mano a impregnazione) il prodotto può essere diluito con acqua in ragione di circa 5%.

CONSUMO

sia per la finitura lucida e opaca il consumo indicativo è di circa 0,100 - 0,120 kg/m² per mano, a seconda delle caratteristiche del supporto su cui si applica.

Consigliata l'applicazione in due mani. superfici più ruvide e temperature più basse aumentano il consumo ed allungano i tempi di indurimento del materiale.

CONFEZIONI



Componente A:
4,4 kg

Componente
B: 0,5 kg

PULIZIA

gli attrezzi utilizzati per la miscelazione e l'applicazione del materiale possono essere puliti con acqua. Il materiale indurito sugli attrezzi e sul mescolatore può essere rimosso meccanicamente.

STOCCAGGIO

12 mesi, se conservato in contenitori ben chiusi e in ambienti fresco ed asciutto e con temperatura compresa tra +5°C e +25°C. Teme il gelo.

SALUTE E SICUREZZA

AVVERTIMENTI

Il prodotto è esenta da etichettatura.

PRECAUZIONI DI IMPIEGO

Tenere fuori dalla portata dei bambini Evitare il contatto con gli occhi. Indossare occhiali protettivi adatti.

NORME DI SICUREZZA

Evitare di disperdere il prodotto nell'ambiente. Per maggiori informazioni consultare la scheda di sicurezza.

PRIMO SOCCORSO

In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua.

SMALTIMENTO

smaltire in discarica nel rispetto delle leggi locali

I dati sopra riportati sono informazioni ottenute in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed esperienze di ricerca. Non potendo tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull'esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la APSE V&V. Le informazioni riportate non dispensano l'acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all'uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La APSE V&V si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente, il tutto sotto la continua verifica dei dati in funzione alle nuove Normative vigenti ed il nostro sistema di gestione ISO 9001.

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI APSE E SCARICA LE SCHEDE TECNICHE DIRETTAMENTE DAL SITO



www.apsebg.it

3/3

